



ARGAMASSA COLANTE **ACI**

CERÂMICA INTERNA

RENDE MUITO FLEXÍVEL

PRODUTO: FORTEFIX é uma argamassa colante indicada para o assentamento de placas cerâmicas em áreas internas. É produzida com matérias-primas selecionadas, garante excelente aderência e resistência mecânica, além de oferecer uma massa leve, macia e de ótimo rendimento. O produto é classificado como **ACI** de acordo com a **ABNT NBR 14081-1**. **MODO DE USAR:** **1.** A preparação da base e a execução das juntas devem ser conforme as normas da **ABNT NBR 7200, NBR 13749, NBR13753 e NBR 13754**; **2.** A base deve estar plana e não apresentar pontos de som cavo, ou seja, as peças já assentadas devem estar estruturalmente firmes. **3.** Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas ou outros materiais que possam prejudicar a aderência da argamassa. **IMPORTANTE:** Em sobreposição de pisos antigos, é necessária a remoção completa de resíduos de cera, ou materiais similares, usando um removedor específico, pois estes materiais podem prejudicar a aderência da argamassa. No caso de pisos de alto tráfego, efetuar esta remoção com máquina tipo escova rotativa. **PREPARE AS PEÇAS:** **1.** As peças devem estar secas, limpas e isentas de pó, engobe ou partículas que impeçam a aderência da argamassa colante. Obs.: Em superfície muito ressecada ou dias de calor intenso, recomendamos umedecer levemente a superfície de aplicação da argamassa, verificando o nivelamento da base conforme **NBR 13.749**. **2.** As peças devem ter da mesma espessura para evitar desnível do assentamento e garantir aderência uniforme. **3.** Evite o contato da argamassa com a superfície das peças, pois, pode causar manchas ou dificuldade na limpeza. **RECOMENDAÇÕES:** Fazer o rejuntamento dos azulejos após 24 horas, e pisos após 48 horas. Aplicar dupla camada quando a placa cerâmica for igual ou superior a 30 x 30 cm, pode-se usar desempenadeira até 10 mm. **RENDIMENTO DO MATERIAL:** Para paredes de 2 a 3 Kg / m² e para pisos de 3 a 4,5 Kg / m² dependendo do nivelamento da base.

DADOS TÉCNICOS: **COR:** Cinza **COMPOSIÇÃO:** CIMENTO PORTLAND CINZA, AREIA QUARTZOSA, CARGAS MINERAIS, ADITIVOS ESPECIAIS E POLÍMEROS FLEXÍVEIS. **EMBALAGEM:** Mantenha em local seco e arejado, elevado do solo sobre estrado, Empilhamento máximo 1,5 m de altura | **VALIDADE DE 12 MESES APARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO SE RESPEITADAS TODAS AS CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM |** **CONSUMO:** Camada simples (peças até 30 x 30 cm): 4,5 kg / m², camada dupla (peças maiores que 30 x 30 cm): ± 8,0 kg / m². **PRECAUÇÕES:** Manter fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evitar o contato com os olhos; caso ocorra, lavar abundantemente com água corrente. Após o uso, manter a embalagem fechada.

Aspecto
Conservação
Embalagem
Água da mistura
Duração da argamassa
Temperaturas limite de aplicação
Tempo em aberto
Tempo de espera
Para rejuntamento
Para tráfego leve
Para todo o tráfego
Rendimento

Pré-misturado Cinza
12 meses na embalagem original em local seco
Sacos de 20 kg
4 l (±5%) / 1 saco de 20 kg
(pot life) 2 h
de +10 °C a +30 °C
15 min.
10 min.
72 horas após o assentamento
72 horas após o assentamento
14 dias após o assentamento
≈ 5 – 10 kg/m²

QUÍMICO RESPONSÁVEL:
HEKTOR FERRAIRO FERREIRA CRQ - 004482998



PLACAS CERÂMICAS ATÉ
80 X 80 cm

PESO LÍQUIDO

20 kg **10 ANOS**
DE GARANTIA

FORTEFIX[®]



contato@fortefix.com.br
www.fortefix.com.br



argmassafortefix