



# REJUNTE FLEXÍVEL

PORCELANATOS INTERNOS E EXTERNOS,  
GRANITOS E PEDRAS NATURAIS INTERNOS E EXTERNOS,  
CERÂMICA INTERNAS E EXTERNAS

**PRODUTO:** Argamassa Tipo I para rejuntamento de placas cerâmicas, internas e externas, porcelanatos internos e externos, pedras e granitos naturais, internos e externos, de acordo com a ABNT NBR 14992 para utilização em placas cerâmicas com juntas de 2 a 10mm. É um produto resistente a fungos e mofo, de fácil aplicação, excelente aderência e resistência mecânica. Não contém areia em sua composição, e por isso oferece um acabamento liso, cores uniformes e permanentes. **INDICAÇÃO:** Áreas internas ou externas com alto tráfego, Pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm, cerâmicas e porcelanatos e pedras assentadas em pisos e paredes sobre emboço/reboco e contrapiso, placas cerâmicas com absorção > 3% (classes B1a, B1b e B1c). **MODO DE USAR:** O rejuntamento deve ser iniciado somente após o prazo de liberação da argamassa colante indicado pelo fabricante. O rejuntamento não deve ser aplicado sobre bases onde a argamassa colante esteja ainda úmida, pois a água contida na argamassa pode migrar para a superfície causando patologias no rejuntamento. As juntas das placas devem estar isentas de resíduos de argamassa, pó, água, óleos e qualquer outro material que impeça a perfeita penetração e aderência do rejuntamento. As peças devem estar planas e com espessura uniforme, observe se os revestimentos cerâmicos, porcelanatos ou pedras que possuem superfícies antiderrapantes ou rústicas, não esmaltadas, foscas e com alta absorção. Nestes casos, recomenda-se realizar um teste em uma pequena área antes da aplicação do rejunte para se evitar manchas no revestimento. Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em contato com a argamassa de rejuntamento. **ATENÇÃO:** Verifique se a base está impermeabilizada, pois a presença da umidade pode causar manchas e depósito de sais na superfície do rejuntamento, para peças que possuem superfícies antiderrapantes ou rústicas, não esmaltadas, foscas e com alta absorção recomenda-se a aplicação de cera incolor antes do rejuntamento para se evitar manchas e facilitar a limpeza. **PREPARANDO O PRODUTO:** Num recipiente estanque e limpo, utilize para todo o conteúdo da embalagem a quantidade de água limpa indicada junto à data de fabricação do produto, misture bem, até obter uma massa homogênea e sem grumos. Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto. Utilize o produto até o prazo máximo de 2 horas e não adicione água ou qualquer outro produto antes e após a mistura, proteja o produto do sol, vento ou chuva.

**DADOS TÉCNICOS: COMPOSIÇÃO:** CIMENTO PORTLAND, CALCÁRIO DOLOMÍTICO E ADITIVOS ESPECIAIS. **EMBALAGEM:** Mantenha em local seco e arejado, elevado do solo sobre estrado, **VALIDADE DE 18 MESES APARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO SE RESPEITADAS TODAS AS CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM. PRECAUÇÕES:** Manter fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evitar o contato com os olhos; caso ocorra, lavar abundantemente com água corrente. Após o uso, manter a embalagem fechada.

Aspecto  
Conservação  
Embalagem  
Água da mistura  
Peso específico da argamassa pronta  
Duração da argamassa  
Temperaturas limite de aplicação  
Largura das linhas de rejunte de  
Transitabilidade  
Rejuntamento do assentamento:  
Liberação tráfego total  
Liberação para encher piscinas  
Rendimento ver a tabela de rendimento

Pré-misturado colorido  
18 meses na embalagem original em local seco  
Sacos de 1 kg  
200 ml / kg  
≈ 1,25 kg/dm<sup>3</sup> UNI 7121  
(pot life) ≥ 60 min  
de +5 °C a +35 °C  
1 mm a 10 mm  
≈ 24 h  
- com argamassa colante ver os dados característicos da argamassa colante  
≈ 3 dias  
≥ 14 dias

**QUÍMICO RESPONSÁVEL:**  
HEKTOR FERRAIRO FERREIRA CRQ - 004482998



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE NORMAS  
TÉCNICAS

PESO LÍQUIDO

1 kg

10 ANOS  
DE GARANTIA

**FORTEFIX**<sup>®</sup>



contato@fortefix.com.br  
www.fortefix.com.br



argamassafortefix



# REJUNTE FLEXÍVEL

PORCELANATOS INTERNOS E EXTERNOS,  
GRANITOS E PEDRAS NATURAIS INTERNOS E EXTERNOS,  
CERÂMICA INTERNAS E EXTERNAS

## TABELA DE RENDIMENTO

	Formato	Espessura	gramas/m <sup>2</sup> largura das linhas de rejunte				
			1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
Pastilhas	2x2 cm	3 mm	≈ 375	≈ 750	≈ 1125	≈ 1500	≈ 1875
	5x5 cm	4 mm	≈ 200	≈ 400	≈ 600	≈ 800	≈ 1000
Peças cerâmicas Mármore	20x20 cm	8 mm	≈ 100	≈ 200	≈ 300	≈ 400	≈ 500
	20x20 cm	14 mm	≈ 175	≈ 350	≈ 525	≈ 700	≈ 875
	30x30 cm	10 mm	≈ 83	≈ 167	≈ 250	≈ 333	≈ 417
	30x30 cm	14 mm	≈ 117	≈ 233	≈ 350	≈ 467	≈ 583
	40x40 cm	10 mm	≈ 63	≈ 125	≈ 188	≈ 250	≈ 313
	50x50 cm	10 mm	≈ 50	≈ 100	≈ 150	≈ 200	≈ 250
	30x60 cm	10 mm	≈ 63	≈ 125	≈ 188	≈ 250	≈ 313
	60x60 cm	10 mm	≈ 42	≈ 83	≈ 125	≈ 167	≈ 208
	13,5x80 cm	10 mm	≈ 108	≈ 216	≈ 325	≈ 433	≈ 541
	20x80 cm	10 mm	≈ 78	≈ 156	≈ 234	≈ 313	≈ 391
	40x80 cm	10 mm	≈ 47	≈ 94	≈ 141	≈ 188	≈ 234
	80x80 cm	10 mm	≈ 31	≈ 63	≈ 94	≈ 125	≈ 156
	11x90 cm	10 mm	≈ 128	≈ 255	≈ 383	≈ 510	≈ 638
	22,5x90 cm	10 mm	≈ 69	≈ 139	≈ 208	≈ 278	≈ 347
	15x90 cm	10 mm	≈ 97	≈ 194	≈ 292	≈ 389	≈ 486
	30x90 cm	10 mm	≈ 56	≈ 111	≈ 167	≈ 222	≈ 278
	60x90 cm	10 mm	≈ 35	≈ 69	≈ 104	≈ 139	≈ 174
	50x100 cm	3 mm	≈ 11	≈ 23	≈ 34	≈ 45	≈ 56
	100x100 cm	3 mm	≈ 8	≈ 15	≈ 23	≈ 30	≈ 38
	10x120 cm	10 mm	≈ 135	≈ 271	≈ 406	≈ 542	≈ 677
15x120 cm	10 mm	≈ 94	≈ 188	≈ 281	≈ 375	≈ 469	
20x120 cm	10 mm	≈ 73	≈ 146	≈ 219	≈ 292	≈ 365	
30x120 cm	10 mm	≈ 52	≈ 104	≈ 156	≈ 208	≈ 260	
60x120 cm	5 mm	≈ 16	≈ 31	≈ 47	≈ 63	≈ 78	
120x120 cm	5 mm	≈ 10	≈ 21	≈ 31	≈ 42	≈ 52	
100x300 cm	3 mm	≈ 5	≈ 10	≈ 15	≈ 20	≈ 25	

QUÍMICO RESPONSÁVEL:  
HEKTOR FERRAIRO FERREIRA CRQ - 004482998



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE NORMAS  
TÉCNICAS

PESO LÍQUIDO

1 kg

10 ANOS  
DE GARANTIA

**FORTEFIX**<sup>®</sup>



contato@fortefix.com.br  
www.fortefix.com.br



























argamassafortefix



# REJUNTE FLEXÍVEL

PORCELANATOS INTERNOS E EXTERNOS,  
GRANITOS E PEDRAS NATURAIS INTERNOS E EXTERNOS,  
CERÂMICA INTERNAS E EXTERNAS

	<b>BRANCO</b>	
	<b>BEGE</b>	
	<b>AREIA</b>	
	<b>CARAMELO</b>	
	<b>CORDA</b>	
	<b>MARROM</b>	
	<b>MARROM CAFÉ</b>	
	<b>CINZA PLATINA</b>	
	<b>CINZA</b>	
	<b>CINZA ESCURO</b>	
	<b>GRAFITE</b>	
	<b>PRETO</b>	

QUÍMICO RESPONSÁVEL:  
HEKTOR FERRAIRO FERREIRA CRQ - 004482998



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE NORMAS  
TÉCNICAS

PESO LÍQUIDO

**1 kg**

**10 ANOS**  
DE GARANTIA

**FORTEFIX**<sup>®</sup>



contato@fortefix.com.br  
www.fortefix.com.br



argmassafortefix